

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Art Unit :
Examiner :
Serial No. :
Filed : Herewith
Inventor : Dr. Peter Bäuerlein
Title : Ni/METAL HYDRIDE
: SECONDARY
: ELEMENT



22469

Docket No.: 1201-01
Confirmation No.:

Dated: July 20, 2001



#2

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

Sir:

We submit herewith the certified copy of German Patent Application No. DE 100
39 833.2, filed August 16, 2000, the priority of which is hereby claimed.

Respectfully submitted,

T. Daniel Christenbury
Reg. No. 31,750
Attorney for Applicants

TDC:lh
(215) 563-1810



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 100 39 833.2
Anmeldetag: 16. August 2000
Anmelder/Inhaber: NBT GmbH,
Hannover/DE
Bezeichnung: Ni/Metallhydrid-Sekundärelement
IPC: H 01 M 4/52

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 29. März 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Jerofsky

NBP2-DE

Kelkheim, den 14.08.00

ZG - Ksr/pr

NBT GmbH
Am Leineufer 51
D-30419 Hannover

Ni/Metallhydrid-Sekundärelement


Beschreibung:

Die Erfindung betrifft ein Ni/Metallhydrid-Sekundärelement mit einer positiven Nickelhydroxid-elektrode, einer negativen Elektrode, die eine Wasserstoff-Speicherlegierung enthält, und einem alkalischen Elektrolyten.

Nickelhydroxid ($\text{Ni}(\text{OH})_2$) stellt das elektrochemisch aktive Material der positiven Elektrode von Nickel-Cadmium und Nickel-Metallhydrid-Batterien dar.

Da zweiwertiges Nickelhydroxid keine elektronische Leitfähigkeit besitzt, werden im allgemeinen Leitmittel in Pulverform zugesetzt. Beim Verdichten der Massemischung bildet sich so ein dreidimensionales Leitgerüst, welches die Nickelhydroxidpartikel elektronisch anbindet. Bei Masseelektroden, wie sie in Knopfzellen Verwendung finden, mischt man dem Nickelhydroxid feines Nickelpulver zu, um eine leitfähige Masse zu erhalten. In Ni/Cd-Zellen fand früher Graphit als Leitmittel Verwendung, allerdings war dieser anfällig für oxidative Zerstörung. Bei Elektroden mit Metallfoamgerüst dient der Nickelschaum als Leitgerüst, in dessen Poren man eine wässrige Suspension, welche Nickelhydroxid enthält, füllt. Zur Ausbildung eines feinen, die Partikel netzartig umspannenden Leitgerüsts setzt man der positiven Masse Kobaltverbindungen in Form von CoO , $\text{Co}(\text{OH})_2$ oder metallischem Kobalt zu. Diese Verbindungen sind im Elektrolyten löslich und werden während der ersten Ladung der Zelle in elektronisch leitfähiges CoOOH überführt, welches die $\text{Ni}(\text{OH})_2$ -Partikel in der gewünschten Weise anbindet.

Für die Ladbarkeit der positiven Elektrode sind die Potentiallagen der Oxidation des $\text{Ni}(\text{OH})_2$ zu NiOOH (Ladereaktion) und der Sauerstoffentwicklung wichtig:



Für jeden der oben aufgeführten Redoxprozesse (1) und (2) ist eine gewisse Überspannung notwendig, diese ändert sich wie die Lage der jeweiligen Redoxpotenziale mit der Temperatur. Insbesondere bei erhöhten Ladetemperaturen und niedrigen Ladeströmen kommt es dann zu einer unzureichenden Ladungsaufnahme, da ein erheblicher Teil der zugeführten Ladungsmenge zur Oxidation der Hydroxidionen verbraucht wird. Die positive Elektrode kann nicht mehr vollgeladen werden, da die hierfür nötige Ladespannung wegen der vorher einsetzenden Sauerstoffentwicklung nicht erreicht werden kann. Mit der abnehmenden Ladung der positiven Elektrode sinkt auch die Kapazität der gesamten Zelle.

Aus Dokument EP 0 867 959 A2 ist bekannt, dass Zusätze von Verbindungen der Elemente Yttrium, Ytterbium, Erbium, Indium, Antimon, Barium, Calcium und Beryllium zu einer Verbesserung der Ladungsaufnahme bei höheren Ladetemperaturen führen.

Aus Dokument EP 0 923 146 A1 ist bekannt, dass Zusätze von Oxiden der Elemente Yttrium, Ytterbium, Calcium, Titan, Niob und Chrom zu einer Erhöhung der Überspannung der Sauerstoffentwicklung und somit zu einer Verbesserung der Ladungsaufnahme bei höheren Ladetemperaturen führen.

Aus Dokument EP 0 587 973 B1 ist bekannt, dass Zusätze von Oxiden bzw. Hydroxiden der Elemente Yttrium, Indium, Antimon, Barium, Calcium und Beryllium zu einer Verbesserung der Ladungsaufnahme bei höheren Ladetemperaturen führen.

Aus Dokument EP 0 834 945 A1 ist bekannt, dass Zusätze von Oxiden bzw. Hydroxiden von Elementen aus der Gruppe der Lanthanoiden zu einer Verbesserung der Ladungsaufnahme bei höheren Ladetemperaturen führen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine positive Elektrode anzugeben, die eine hohe Ladungsaufnahme bei erhöhten Temperaturen aufweist und die eine hohe Kapazität auch bei höheren Ladetemperaturen besitzt.

Diese Aufgabe wird bei einem Akkumulator der eingangs genannten Art durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.

Durch den erfindungsgemäßen Zusatz einer im Elektrolyten löslichen Aluminiumverbindung, insbesondere Aluminiumhydroxid und/oder Aluminiumoxid, in Pulverform zur Masse der positiven Elektrode, wird die Ladungsaufnahme von Ni/Metallhydrid-Sekundärelementen bei erhöhter Temperatur verbessert. Diese Zusätze können sich durch Lösungs-/Abscheidungs Vorgänge in feinverteilter Form auf der positiven Elektrode bzw. auf der Oberfläche der Nickelhydroxidkörner niederschlagen. Dies könnte zu einer Modifizierung der Oberfläche und somit zu einer höheren Überspannung für die O_2 -Entwicklung führen und dadurch die Ladungsaufnahme bei erhöhter Ladetemperatur verbessern.

Aus verschiedenen Druckschriften sind mit Aluminium dotierte Nickelhydroxide bekannt.

In Journal Chem. Soc. Commun. 1985, Seiten 81 - 82 wird beispielsweise ein mit Aluminium dotiertes Nickelhydroxid, der allgemeinen Formel $Ni_{1-x}Al_x(OH)_2X_x$ mit $X = NO_3^-$ und $x = 0.2$ be-

schrieben. Die für dieses Material erforderlichen Synthesebedingungen werden ebenfalls angegeben. Das so hergestellte Material zeigt in elektrochemischen Lade/Entladeversuchen eine höhere Kapazität und eine höhere Entladespannung auf als reines $\text{Ni}(\text{OH})_2$. Al ist in diesem Fall ein essentieller Bestandteil des Nickelhydroxids, es muss daher durch eine speziellen Synthese in den $\text{Ni}(\text{OH})_2$ -Kristall eingebaut werden. Die im Kristall eingebauten Mengen an Aluminium sind mit 20 mol% relativ hoch, dies muss auch so sein, um eine Erhöhung der Entladespannung zu erreichen.

Aus dem Dokument DE-AS 1 226 671 ist ein Verfahren zur Herstellung von $\text{Ni}_{1-x}\text{Al}_x(\text{OH})_2\text{X}_x$ mit verbesserten elektrochemischen Eigenschaften durch Fällung eines Gemisches von $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ und $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ bekannt. Auch hier ist das Aluminium Bestandteil des Nickelhydroxids, da es im Kristall eingelagert ist, es ersetzt im Kristall Gitterplätze des Nickels. Bei dem nach diesem Verfahren hergestellten Material handelt es sich nicht um ein Gemisch von Nickelhydroxid und Aluminiumhydroxid, sondern es liegt ein echter Mischkristall, also ein Nickelaluminat vor.

Im Falle solcher aluminiumdotierter Nickelhydroxide liegt das in die Zelle eingebrachte Aluminium im Wirtsgitter des Nickelhydroxids vor, es ersetzt Gitterplätze des Nickels. Dadurch verändert es die strukturellen, die chemischen und die elektrochemischen Eigenschaften des Nickelhydroxids, was beim erfindungsgemäßen Zusatz einer Aluminiumverbindung zur positiven Masse nicht der Fall ist. Des weiteren kann das Aluminium im Falle des Einsatzes aluminiumdotierter Nickelhydroxide nicht oder nur äußerst schwer durch den Elektrolyten aus dem Nickelaluminiumhydroxid-Mischkristall herausgelöst werden, wohingegen das erfindungsgemäß eingebrachte Aluminium im Elektrolyten gelöst werden kann. Die Löslichkeit im Elektrolyten ist die Voraussetzung dafür, dass sich das Aluminium in Form seines Hydroxids durch Auflösungs/Abscheidungs Vorgänge in der erforderlichen Weise verteilt, dass sich eine Modifizierung der Oberfläche der positiven Elektrode und/oder des Nickelhydroxidpartikels ergibt, indem sich ein dünner, poröser und/oder ionenleitender Film von $\text{Al}(\text{OH})_3$ auf der positiven Elektrode und/oder dem Nickelhydroxidkorn niederschlägt. Die Auflösungs/Abscheidungs dynamik des Aluminiumhydroxids wird von pH-Änderungen während des Ladens und Entladens angetrieben. Eine Belegung der Oberfläche der positiven Elektrode und/oder des Nickelhydroxidpartikels durch einen dünnen, porösen und/oder ionenleitenden Film aus $\text{Al}(\text{OH})_3$ könnte eine Erhöhung der Überspannung für die O_2 -Entwicklung zur Folge haben. Gleichzeitig muss dafür Sorge getragen werden, dass der sich auf der Oberfläche der positiven Elektrode und/oder des Nickelhydroxidpartikels abscheidende Film aus $\text{Al}(\text{OH})_3$ nicht zu dick und damit für Ladungsträger undurchlässig wird, da sonst die Lade- und Entladereaktion be- oder sogar verhindert werden. Dies lässt sich durch den erfindungsgemäßen Einsatz von Aluminiumhydroxid erreichen, nicht aber durch Verwendung aluminiumdotierter Nickelhydroxide.

In Journal Electrochem. Soc. 145, 1998, Seiten 456 bis 458 wird der schädliche Einfluss von Aluminium, welches durch Korrosion der Wasserstoffspeicherlegierung in den Elektrolyten und von dort auf die positive Elektrode gelangt beschrieben. Es wird dort angegeben, dass die positive Elektrode durch diese Al-Vergiftung irreversibel geschädigt wird, was sich in einer verminderten Kapazität bemerkbar macht. Demnach sollten Al-Verbindungen soweit irgend möglich von der positiven Elektrode fern gehalten werden.

Durch das erfindungsgemäße Vorgehen erreicht man jedoch durch den Zusatz von Al-Verbindungen in Pulverform zur positiven Masse eine deutliche Verbesserung der elektrochemischen Eigenschaften der positiven Elektrode.

Die Aluminiumverbindung ist insbesondere Aluminiumhydroxid und/oder Aluminiumoxid. Die Masse der in der positiven Masse Mischung vorhandenen Aluminiumverbindungen beträgt 0.1 bis 2 Gew.%, vorzugsweise 0,5 bis 1,0 Gew.%, bezogen auf die Masse des vorhandenen Nickelhydroxids.

Die positive Elektrode kann in Kombination mit Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid weitere oxidische Verbindungen aus der Gruppe der Lanthanoiden, Y_2O_3 , La_2O_3 und $Ca(OH)_2$ sowie Gemische dieser Verbindungen enthalten, wobei der Gehalt an zusätzlich zu Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid beigemengten oxidischen Verbindungen 9.0 Gew.%, bezogen auf die Masse des Nickelhydroxids, nicht überschreitet.

Die Eignung der erfindungsgemäßen positiven Masse wird, um die Versuchsbedingungen zu vereinfachen, am Beispiel von Knopfzellen untersucht. Als negative Elektrode findet eine Presselektrode bestehend aus AB_5 -Speicherlegierung der Zusammensetzung $LmNi_{3.6}Co_{0.7}Mn_{0.3}Al_{0.4}$, PTFE und Ruß Verwendung. Die positive Presselektrode besteht aus sphärischem $Ni(OH)_2$, 10% CoO , 30% Ni und gegebenenfalls weiteren Zusätzen. Bei jedem Versuch werden sogenannte Standardzellen, d.h. Zellen ohne Zusatz mitgetestet.

Zur Bestimmung der Ladungsaufnahme kommt folgende Testprozedur zum Einsatz:

3 Zyklen bei 21 °C: Laden mit C/10 bis 150% der Nennkapazität; Entladen mit C/5 bis 0.97 V,
 3 Zyklen bei 45 °C: Laden mit C/10 bis 150% der Nennkapazität; Entladen mit C/5 bis 0.97 V,
 3 Zyklen bei 21 °C: Laden mit C/10 bis 150% der Nennkapazität; Entladen mit C/5 bis 0.97 V,
 3 Zyklen bei 60 °C: Laden mit C/10 bis 150% der Nennkapazität; Entladen mit C/5 bis 0.97 V.

Die Entladung wird mit höherem Strom durchgeführt, um eine möglichst geringe Selbstentladung, insbesondere bei 60 °C zu erhalten. Die Ladungsaufnahme wird jeweils im 3. Zyklus bei der gegebenen Temperatur bestimmt.

Um eine objektive Betrachtung zu ermöglichen werden neben dem erfindungsgemäßen Beispiel 1 mehrere Vergleichsbeispiele untersucht, dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen die in die positive Elektrode eingebrachte Menge an Aluminiumverbindung auf die vorhandene Menge an Nickelhydroxid zu beziehen. Dies erleichtert den Transfer der in Knopfzellen gewonnenen Erkenntnisse auf andere Zelltypen, z.B. AA-Zellen.

Beispiel 1: (B1)

Die positive Massemischung enthält 59.7% sphärisches Nickelhydroxid, 0.3% Aluminiumhydroxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver. Die zugesetzte Menge an Aluminiumhydroxid beträgt somit 0.5 Gew.% der Menge des in der positiven Mischung vorhandenen Nickelhydroxids.

Vergleichsbeispiel 1: (V1)

Die positive Massemischung enthält 60.0% sphärisches Nickelhydroxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver.

Vergleichsbeispiel 2: (V2)

Die positive Massemischung enthält 59.0% sphärisches Nickelhydroxid, 1.0% Aluminiumhydroxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver. Die zugesetzte Menge an Aluminiumhydroxid beträgt somit 1.7 Gew.% der Menge des in der positiven Mischung vorhandenen Nickelhydroxids.

Vergleichsbeispiel 3: (V3)

Die positive Massemischung enthält 57.0% sphärisches Nickelhydroxid, 3.0% Aluminiumhydroxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver. Die zugesetzte Menge an Aluminiumhydroxid beträgt somit 5.3 Gew.% der Menge des in der positiven Mischung vorhandenen Nickelhydroxids.

Vergleichsbeispiel 4: (V4)

Die positive Massemischung enthält 55.0% sphärisches Nickelhydroxid, 5.0% Aluminiumhydroxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver. Die zugesetzte Menge an Aluminiumhydroxid beträgt somit 9.1 Gew.% der Menge des in der positiven Mischung vorhandenen Nickelhydroxids.

Vergleichsbeispiel 5: (V5)

Die positive Massemischung enthält 59.7% sphärisches Nickelhydroxid, 0.3% Kalziumhydroxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver. Die zugesetzte Menge an Kalziumhydroxid beträgt somit 0.5 Gew.% der Menge des in der positiven Mischung vorhandenen Nickelhydroxids.

Vergleichsbeispiel 6: (V6)

Die positive Massemischung enthält 59.7% sphärisches Nickelhydroxid, 0.3% Ytterbiumoxid, 10.0% Kobaltoxid und 30.0% Nickelpulver. Die zugesetzte Menge an Ytterbiumoxid beträgt somit 0.5 Gew.% der Menge des in der positiven Mischung vorhandenen Nickelhydroxids.

Der erfindungsgemäße Zusatz von Aluminiumhydroxid zur positiven Masse verbessert die Ladaufnahme bei erhöhter Temperatur, siehe Tabelle 1 und Figur 1. Figur 1 zeigt dabei den Einfluss eines Zusatzes von Aluminiumhydroxid zur positiven Masse gemäß Beispiel 1 (B1), im Vergleich zu Zellen ohne Aluminiumhydroxid gemäß Vergleichsbeispiel 1 (V1) auf die Zellkapazität C.

Durch den erfindungsgemäßen Zusatz vermindert man die Zellkapazität gemessen bei 21°C geringfügig. Bei höheren Ladetemperaturen von 45 °C bzw. 60 °C weisen Zellen mit der erfindungsgemäßen positiven Masse entsprechend Beispiel 1 eine um 74% höhere Kapazität als Vergleichszellen ohne Aluminiumhydroxid, gemäß Vergleichsbeispiel 1. Diese Daten sind Tabelle 1 und Figur 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Einfluss eines $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Zusatzes auf die Zellkapazität bei verschiedenen Ladetemperaturen

Beispiel	$m_{\text{Al}(\text{OH})_3}/m_{\text{Ni}(\text{OH})_2}$ [%]	Zellkapazität [mAh]		
		21 °C	45 °C	60 °C
Vergleich 1 (V1)	0.0	296.0	153.2	96.9
Beispiel 1 (B1)	0.5	274.5	265.8	200.0

Eine weitere Erhöhung des Aluminiumhydroxidgehalts in der positiven Masse führt dann jedoch zu Einbußen in der Zellkapazität, wie Tabelle 2 und Figur 2 zeigen. Figur 2 zeigt den Einfluss des $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Gehaltes auf die Zellkapazität C bei unterschiedlichen Ladetemperaturen.

Tabelle 2: Einfluss des $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Gehaltes auf die Zellkapazität bei verschiedenen Ladetemperaturen

	$m_{\text{Al}(\text{OH})_3}/m_{\text{Ni}(\text{OH})_2}$	Zellkapazität [mAh]		
Beispiel	[%]	21 °C	45 °C	60 °C
Beispiel 1 (B1)	0.5	274.5	265.8	200.0
Vergleich 2 (V2)	1.7	213.4	216.9	190.4
Vergleich 3 (V3)	5.3	91.7	114.9	130.5
Vergleich 4 (V4)	9.1	77.8	92.7	103.2

$\text{Al}(\text{OH})_3$ -Gehalte oberhalb 1% vermindern die Zellkapazität, wobei der schädigende Effekt des Aluminiumhydroxids dessen positive Wirkung überwiegt. Diese liegt wahrscheinlich in der Erhöhung der O_2 -Überspannung durch eine Modifizierung der Oberfläche der Nickelhydroxidpartikel. Ein zu hoher Anteil an Aluminiumhydroxid könnte die Oberfläche der Nickelhydroxidpartikel abschirmen und so den Ablauf der elektrochemischen Lade- und Entladereaktion behindern. Dies ist aus den Figuren 3 und 4 und der Tabelle 3 ersichtlich. Figur 3 zeigt Ladespannungskurven (U) von Zellen mit unterschiedlichem $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Gehalt bei einer Ladetemperatur von 21 °C, 150% NC Ladung mit C/10. Figur 4 zeigt Ladespannungskurven (U) von Zellen mit unterschiedlichem $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Gehalt bei einer Ladetemperatur von 45 °C, 150% NC Ladung mit C/10.

Die Zelle mit einem erfindungsgemäßen $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Zusatz von 0.5% bezogen auf die Masse an Nickelhydroxid gemäß Beispiel 1 weist eine höhere Ladeschlussspannung auf als Zellen ohne Aluminiumhydroxidzusatz gemäß Vergleichsbeispiel 1. Das $\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}^{3+}$ -Potential ist deutlich zum Potential der O_2 -Entwicklung abgegrenzt, (Tabelle 3 und Figur 3). Mit zunehmendem Aluminiumhydroxidgehalt nimmt zwar die Ladeschlussspannung zu, jedoch nimmt die von der Elektrode vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung aufgenommene Ladungsmenge mit zunehmendem Aluminiumhydroxidgehalt ab.

Tabelle 3: Einfluss des $\text{Al}(\text{OH})_3$ -Gehaltes auf die Ladeschlussspannung bei verschiedenen Ladetemperaturen

$m_{\text{Al}(\text{OH})_3}/m_{\text{Ni}(\text{OH})_2}$	Ladeschlussspannung [V]		
[%]	21 °C	45 °C	60 °C
0.0	1.468	1.404	1.364
0.5	1.508	1.453	1.416
1.7	1.509	1.450	1.412
5.3	1.517	1.461	1.425
9.1	1.527	1.468	1.399

Mit zunehmender Temperatur und abnehmendem Aluminiumhydroxidanteil nimmt die Ladeschlussspannung ab. Ein Optimum an Zellkapazität gekennzeichnet durch die aufgenommene Ladungsmenge vor Erreichen der Ladeschlussspannung ergibt sich bei einem Aluminiumhydroxidgehalt von ca. 0.5% bezogen auf die Masse an Nickelhydroxid gemäß Beispiel 1.

Um die Wirkung des erfindungsgemäßen Zusatzes an Aluminiumhydroxid zu zeigen, wurden Vergleichszellen mit aus den eingangs genannten Dokumenten empfohlenen Zusätzen an Kalziumhydroxid und Ytterbiumoxid hergestellt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 und Figur 5 zusammengefasst. Figur 5 zeigt den Einfluss geringer Mengen unterschiedlicher Zusätze auf die Zellkapazität C bei der Ladetemperatur von 45 °C.


Tabelle 4: Einfluss unterschiedlicher Zusätze auf die Zellkapazität bei unterschiedlichen Ladetemperaturen, 150% NC Ladung mit C/10

			Zellkapazität [mAh]		
Beispiele	Additiv	[%]	21 °C	45 °C	60 °C
Vergleich 1 (V1)	kein	0.0	296.0	153.2	95.9
Vergleich 5 (V5)	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	0.5	298.4	176.0	101.4
Vergleich 6 (V6)	Yb_2O_3	0.5	296.7	183.5	95.4
Beispiel 1 (B1)	$\text{Al}(\text{OH})_3$	0.5	274.5	265.8	200.0


Verglichen mit den bekannten Zusätzen $\text{Ca}(\text{OH})_2$ bzw. Yb_2O_3 zeigt der erfindungsgemäße Zusatz von $\text{Al}(\text{OH})_3$ den höchsten Effekt bei einer insgesamt geringen Menge an Zusatz. Ist die Kapazität der Zellen bei einer Ladetemperatur von 21°C zunächst um ca. 7% geringer. So weisen die erfindungsgemäßen Zellen bei einer Ladetemperatur von 45°C eine um 45% bis 74% höhere Kapazität auf.

Patentansprüche


1. Ni/Metallhydrid-Sekundärelement mit einer positiven Nickelhydroxidelektrode, einer negativen Elektrode, die eine Wasserstoffspeicherlegierung enthält, und einem alkalischen Elektrolyten, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einem dreidimensionalen metallischen Leitgerüst versehene positive Elektrode neben Nickelhydroxid und Kobaltoxid zusätzlich eine im Elektrolyten lösliche Aluminiumverbindung enthält.
2. Ni/Metallhydrid-Sekundärelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aluminiumverbindung Aluminiumhydroxid und/oder Aluminiumoxid ist.
3. Ni/Metallhydrid-Sekundärelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse der in der positiven Massemischung vorhandenen Aluminiumverbindung 0.1 bis 2 Gew%, bezogen auf die Masse des vorhandenen Nickelhydroxids, beträgt.
4. Ni/Metallhydrid-Sekundärelement nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid zwischen 0.5 und 1.0 Gew%, bezogen auf die Masse des Nickelhydroxids, liegt.
5. Ni/Metallhydrid-Sekundärelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die positive Elektrode in Kombination mit Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid weitere oxidische Verbindungen aus der Gruppe der Lanthanoiden, Y_2O_3 , La_2O_3 und $Ca(OH)_2$ sowie Gemische dieser Verbindungen enthält.
6. Ni/Metallhydrid-Sekundärelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an zusätzlich zu Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid beigemengten oxidischen Verbindungen 9.0 Gew%, bezogen auf die Masse des Nickelhydroxids, nicht überschreitet.




Figur 1




Figur 2



Figur 3



Figur 4



Figur 5

Zusammenfassung

Ni/Metallhydrid-Sekundärelement

Bei einem Ni/Metallhydrid-Sekundärelement mit einer positiven Nickelhydroxidelektrode, einer negativen Elektrode mit einer Wasserstoffspeicherlegierung und einem alkalischen Elektrolyten, enthält die mit einem dreidimensionalen metallischen Leitgerüst versehene positive Elektrode neben Nickelhydroxid und Kobaltoxid zusätzlich eine im Elektrolyten lösliche Aluminiumverbindung. Die Aluminiumverbindung ist Aluminiumhydroxid und/oder Aluminiumoxid und die Masse der in der positiven Massemischung vorhandenen Aluminiumverbindung beträgt 0.1 bis 2 Gew%, bezogen auf die Masse des vorhandenen Nickelhydroxids.

Die positive Elektrode enthält in Kombination mit Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid weitere oxidische Verbindungen aus der Gruppe der Lanthanoiden Y_2O_3 , La_2O_3 und $Ca(OH)_2$ sowie Gemische dieser Verbindungen.

Veröffentlichung mit Figur 3

